



# VINYLASTRAL

Peinture émulsion mate de grande résistance pour travaux de façades et d'intérieur



## DEFINITION

|                        |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du produit | Peinture à base de copolymères acrylique en dispersion aqueuse.                                                                                                                                             |
| Localisation           | En extérieur :<br>Sur façades, pignons, allèges, trumeaux, loggias, bandeaux, voussures, encadrements, sous-faces de balcons.<br><br>En intérieur :<br>Pour tous travaux de décoration.                     |
| Propriétés             | . Excellente résistance aux intempéries.<br>. Pouvoir opacifiant élevé.<br>. Film à porosité étudiée permettant "la respiration" du support.<br>. Blancheur durable et parfaite.<br>. Grande lessivabilité. |

## MISE EN OEUVRE

|                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparation des fonds  | Pour tous travaux neufs ou de réfection, les supports doivent être sains, secs et préparés suivant les règles de l'art, conformément aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur.<br>Voir Descriptif au verso. |
| Matériel d'application | Brosse, rouleau à poils longs et pistolet conventionnel.                                                                                                                                                       |
| Dilution               | A l'eau exclusivement.<br>Brosse et rouleau : 1ère couche à 5 % environ - 2ème couche pure.<br>Pistolet : de 30 à 50% environ.                                                                                 |
| Rendement              | 6 à 8m <sup>2</sup> / kg / couche.                                                                                                                                                                             |
| Nettoyage du matériel  | A l'eau immédiatement après usage.                                                                                                                                                                             |

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tamissage préalable conseillé.

## CONDITIONNEMENT

1 - 5 et 30 kg.

## CLASSIFICATION

NM 03.3.009  
Famille I - Classe 7a2.

DESCRIPTIF

| SUBJECTILES                                                                                                                           | TRAVAUX PREPARATOIRES                                                                               | TRAVAUX DE FINITION      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Béton<br>Enduits de ciment neufs<br>ou anciens<br><br>Anciens fonds pulvérulents<br>mais adhérents                                    | Brossage<br>1 Couche de PRIMOREX.<br><br>Brossage<br>Lavage si nécessaire.<br>1 Couche de PRIMOREX. | 2 couches du VINYLASTRAL |
| Métaux ferreux imbriqués<br>dans les surfaces à peindre                                                                               | Brossage<br>1 Couche de Primaire V.750                                                              |                          |
| Métaux galvanisés imbriqués<br>dans les surfaces à peindre.                                                                           | Brossage<br>Dégraissage<br>1 Couche de WASH PRIMER.                                                 |                          |
| Plâtre tendre à l'intérieur                                                                                                           | Egrenage, époussetage<br>1 Couche de FORMOPRIM dilué à 10 %.                                        |                          |
| Panneaux de particules à<br>l'intérieur.                                                                                              | Brossage, époussetage<br>1 Couche de FORMOPRIM dilué à 10 %.                                        |                          |
| Pour enduisage en intérieur : utiliser TOUPRET CB ou STOPASTRAL<br>Pour ragréage en extérieur : utiliser TOUPRET RE 38 avant PRIMOREX |                                                                                                     |                          |

FICHE TECHNIQUE

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation              | Pâte légère                                                                                                                      |
| Viscosité                 | 420 +/- 100 P à 25° C                                                                                                            |
| Densité                   | 1,60 +/- 0,05                                                                                                                    |
| Liant                     | Copolymères en dispersion aqueuse                                                                                                |
| Plament                   | Dioxyde de Titane rutile pour le blanc, divers pigments sans chromate ni plomb pour les teintes                                  |
| Extrait sec en poids      | 66 +/- 2 %                                                                                                                       |
| COV g/L à 250°            | 1,3 g/l                                                                                                                          |
| Aspect du feuil           | Mat                                                                                                                              |
| Teintes                   | Blanc et 1000 teintes de la carte de nuances REXCOLOR.<br>Le blanc peut être teinté avec SUPERTEINTASTRAL (ne pas dépasser 5 %). |
| Séchage à 20° C           | H.P. : 15 mn. - Sec : 30 mn. à 1 h selon l'hygrométrie - Recouvrable : 2 h                                                       |
| Lessivabilité             | Très bonne                                                                                                                       |
| Vieillessement artificiel | 120 cycles                                                                                                                       |
| Conservation              | 2 ans en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.                                                   |

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

ANC Groupe Maroc  
Route Côtière Mohammedia, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - Maroc Tél. : 05 22 67 87 87